

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

ULTRA FLOOR PAINT

Su Bazlı Yüksek Adersanlı Beton Zemin Boyası

sayfa 1

Tanımı

WB Ultra Floor Paint su bazlı yüksek adersansa sahip ve darbe dayanımına sahip bir iç ve dış mekân beton boyasıdır. Tek komponentli oluşundan dolayı kullanımı son derece kolaydır. Zarif saten yüzeyi hem dekoratif hem de dayanıklıdır, yeni veya eski betonun görünümünü iyileştirmek için idealdir. Ayrıca sağlam, dayanıklı bir kaplamanın gerekli olduğu sabit yüzeyler üzerindeki genel uygulamalar için de uygundur.

Kullanım Alanları

Tüm iç ve dış mekân beton zemin boya uygulamaları
Beton yollarda,
Taş, tuğla ve merdivenler gibi yüzeylerde,
Gıda işleme tesisleri,
Kapalı otoparklar,
Araba tamir atölyeleri,
Yoğun yaya trafiği olan bölgelerde,
Yemekhaneler ve restoranlarda kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

Su bazlı oluşundan dolayı hem iç mekanda hem dış mekanda rahatlıkla kullanılır
Tek komponentli oluşundan dolayı kullanımı ve uygulaması kolaydır
Tamirati kolaydır
Özel bir işçilik istememektedir
5 adet renkte üretilmektedir
Su bazlı ve temizlemesi kolaydır
Astar malzemesi olarak C&P WB Primer kullanılmalıdır.
Hızlı kuruma sağlar
Sağlam ve dayanıklıdır
Geleneksel parlak kaplama boyalarına göre daha fazla kayma direnci mevcuttur

Teknik Özellikler

Reçine Tipi	Akrilik
Renk	Beyaz, Sarı, Gri, Kırmızı, Yeşil
Çözücü	Su
Koku	Kokusuz
Bitiş Yüzeyi	Parlak (C&P Matting ile matlaşabilen)
Yoğunluk	1,55 kg/lit
UV Direnci	Yüksek
Ph	7,5 – 8,0
Betona Yapışma	> 2 MPa
Toz tutmamam süresi	30 dk
Dokunma Süresi	1-2 saat (24 °C Oda sıcaklığı)
Tam Kuruma Süresi	4-5 saat (24 °C Oda sıcaklığı)
Katı Madde	0,65
Parlama Noktası	N/A
Donma Noktası	+5 °C

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Tüm yüzeyler iyice temizlenmeli ve kireç, toz, kir, yağ ve gresten arındırılmalıdır. Yağ veya gres belirginse, uygulamadan önce Degreaser-Neutralizer ile yıkanmalı ve ardından temiz su ile yıkanmalıdır. Eski çıplak beton yüzeyler için yüksek basınçlı (3000 psi) su püskürtme makinesi ile basınçlı temizlik önerilir. Önceden boyanmış yüzeyler bir boya kazıyıcı veya tel fırça kullanılarak tüm gevşek boyalar yüzeyden arındırılmalıdır. Boyalı veya parlak yüzeyler de uygun bir zımpara kağıdıyla hafif pürüzlü hale gelene kadar hafifçe aşındırılmalıdır. Yeni beton boyanmadan önce en az 4 hafta kürlenmeye bırakılmalıdır. Yeni veya pürüzsüz beton yüzeyler mekanik veya kimyasal olarak aşındırılmalı ve ardından su ile iyice durulanmalıdır. Boyamadan önce tüm yüzeylerin kuru olduğundan emin olunmalıdır. Astar malzemesi olarak C&P WB Primer kullanılmalıdır. Kullanmadan önce en az 2 dakika boyunca düşük devirli bir matkapla çok fazla köpük oluşumuna izin verilmeden karıştırılmalıdır. Katlar arasında en az 2 saat yeniden kat atma süresi bırakarak en az iki eşit katta uygulanmalıdır. Daha soğuk sıcaklıklarda veya yüksek nemde kuruma süreleri uzayacaktır. Rulo veya airless sprey ile 2 kat uygulayınız. Lütfen uygulamadan önce rengi kontrol ediniz.

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.
Direk güneş ışığından korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Sarfıyat

Astar katmanı : 0,100-0,150 kg/m² (C&P WB Primer)
Boya katmanı : 0,200-0,250 kg/m² (Yüzey durumuna bağlı olarak tek katta)

Ambalaj

5 kg' lık Teneke Kova
20 kg' lık Teneke Kova



Dikkat Edilecek Hususlar

Ürün solventli olduğundan dolayı mutlak suretle ortam havalandırmasına önem gösterilmelidir.
Yüzey sıcaklığı 10°C'nin altına düşerse veya 35°C'nin üzerine çıkarsa uygulanmamalıdır.
Kuruma sırasında bu sınırların dışına çıkma olasılığı varsa veya nem çok yüksekse uygulanma önerilmez.
Aşırı nemin mevcut olabileceği durumlarda (yüksek nem, yağmur veya don) uygulama yapılmamalıdır, çünkü son katta parlaklıkta düzensizlikler oluşabilir.
Bu ürünle boyanmış yüzeyler ıslakken kaygan olabilir.
Yaya trafiği için 1 gün araç trafiği için 7 gün beklenmelidir.
Boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacıyla kullanılmamalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir.
Ciltte, gözlerle ve giysilere temastan kaçınılmalıdır.
Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir.
Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir.
Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir.
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır.
Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır.
Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır.
Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.
Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır.
Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir.
Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir.
Kaplar hasardan korunmalıdır.

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki verile yalnızca belirlenen spesifik malzemeye ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeye kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlik konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN