

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

WB COLOR INDOOR

Su ile İnceltilebilen Kokusuz İç Mekan Beton Boyası

sayfa 1

Tanımı

İç mekan beton yüzeylerin görünümünü yoğun işçilik ve asit bazlı boyaların sert kimyasalları olmadan sade betonu zarif, dekoratif bir yüzeye dönüştürür. Yarı saydam renklendirme malzemesidir. Beton veya şap yüzeyine nüfuz ederek günlük kullanımdan dolayı aşınmayan ve son derece uzun ömürlü renkler sunan bir yüzey oluşturur. 10 dan fazla renk seçeneği ile betonunuza canlı bir görünüm katar.

Kullanım Alanları

Tüm renklendirme istenen 28 günlük kürünü tamamlamış iç mekân beton yüzeyleri
Zarif ve dekoratif gözükmesi istenilen iç mekan betonları,
Betona şekiller ve logo uygulamalarında,
İç mekân terazzo mozaik karolarda,
Mikro beton ve çimento esaslı self levelling zeminlerin renklendirilmesinde rahatlıkla kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

Su ile inceltilebilir.
Renkler tek tek uygulanabilir, uygulamadan önce birbirleri ile karıştırılabilir veya sonsuz dekoratif seçenekler için üst üste uygulanabilir.
Uygulanan zemin üzerinde yapılan çalışmalarda çizilmelere karşı direnç sağlar.
Uygulaması kolaydır.
28 günlük kürünü tamamlamış olan her türlü betona uygulanabilir.
10 un üzerinde renk seçeneği mevcuttur.
Renkler yüzeye nüfuz eder ve aşınmaz. Altteki doku görünmeye devam eder.
Kusursuz ve canlı bir görünüm için WB Polishseal cila kullanılmalıdır.
Konsantre olmasından dolayı taşıma maliyetlerini düşürür.
Tek kat ile sonuç alınır, beton yapısına bağlı olarak çift kat uygulama yapılabilir. İki kat uygulamada ek yerlerinin oluşmasına dikkat edilmelidir.
Üzerine yapıldığı yüzeyin servis ömrünü artırır.

Teknik Özellikler

Kullanım Tipi	İç Mekan
Renk	Kartela Renkleri
Çözücü	Su
Koku	Düşük Koku
Bitiş Yüzeyi	Mat
Yoğunluk	1,00 kg/lt
Ph	N/A
Beton Yapışma	Derin Penetrasyon
UV Dayanımı	Yok
Yeniden Kaplama Süresi	4 saat (24 °C Oda sıcaklığı)
Tam Kuruma Süresi	36 saat (24 °C Oda sıcaklığı)

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Beton en az 28 günlük, her türlü kalıntıdan arındırılmış ve temiz olmalıdır. Renklendirmek istemediğiniz tüm duvarlar, mobilyalar, sütunlar veya diğer öğeler/alanlar boyacı bandı ve plastik kaplama kullanılarak maskelenmelidir. Boyanın yüzeye yapışmasını engelleyebilecek her türlü kir, yağ ve diğer kirleticiler yüzeyden temizlenmeli, gevşek ve oynak parça olmamalıdır. Mevcutta bir kaplama bulunuyorsa kaplama kaldırılmalıdır. Yağlı betonlar DEAGREASER & NEUTRALIZER ile temizlenmeli, ağır yağlı lekeler için orta-sert kıllı fırça kullanılmalıdır. Beton suyu kabul edecek kadar gözenekli olmalıdır. Beton yüzeyi pürüzsüz ise ETCH & CLEAN ile aşındırılması gerekecektir. Aşındırma sonrası yüzeyin DEAGREASER & NEUTRALIZER ile nötralize edilmesi gerekir. Bu işlemlerden sonra yüzeyler durulanmalı, ürün uygulamasına geçilmeden önce yüzeyin tamamen kuru olmasına özen gösterilmelidir. Yüzey ve hava sıcaklıkları 5° C'nin üzerinde ve 30° C'nin altında olmalıdır. Aşırı sıcak yüzeylere uygulamamalı, aksi taktirde hızlı kurumaya bağlı kabarcıklar veya doku bozuklukları oluşabileceği unutulmamalıdır. 1 birim ürün 5 birim su ile karıştırılır. Uygulama düşük basınçlı bir pompa ile dairesel bir şekilde yapılmalıdır. Zeminin emiciliğine bağlı olarak 1 veya 2 kat uygulanabilir. Uygulama farklı renklerde yapılarak yüzeyde farklı dokuları elde edilebilir. Zemin az emici ise tek katta uygulama sonlandırılmalıdır. Uygulamanın yapılacağı alanda öncesinde küçük denemeler yapılması önerilir. Tam parlatma için solvent bazlı cila değil solventsiz WB Innerseal , WB Outerseal kullanılması önerilir. Cila uygulamasına geçilmeden önce en az 4 saat, soğuk havalarda 8-10 saat bekleme süresine dikkat edilmelidir. Ürün su bazlı olduğundan kuruma süresi boyunca ürün dondan korunmalıdır.

Sarfiyat

Tek katta 100-200 gram/m²

Ambalaj

1/2 lt' lik Plastik Şişe
1 lt' Plastik Şişe
5 lt'lik Plastik Bidon



Dikkat Edilecek Hususlar

Ürün solvent içermediğinden iç mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Ancak uygulama esnasında sıçrama kazalarına karşı gözlük kullanılması önerilmektedir. Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Ürün kullanıma hazırdır, inceltilemez. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacıyla kullanılmamalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir. Ciltte, gözlere ve giysilere temastan kaçınılmalıdır. Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir. Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir. Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır. Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır. Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır. Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır. Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir. Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir. Kaplar hasardan korunmalıdır.

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 12 aydır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.
Ürün dondan korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki veriler yalnızca belirlenen spesifik malzemeye ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeyle kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlik konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde İSO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.

Not

İSO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. İSO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde İSO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.