

SB POLISHCRETE

Solventli Akrilik Esaslı Beton Cilası

sayfa 1

Tanımı

SB Polishcrete solvent bazlı, akrilik esaslı, UV dayanımlı, tüm beton, baskı beton ve karo waschbeton yüzeyler beton yüzey güçlendiricisi ve parlaticısıdır.

Kullanım Alanları

Tüm zemin betonları ve baskı beton uygulamalarının son kat cilası,
Dış mekân karo mozaik ve waschbeton uygulamalarında parlak son kat cila olarak,
Sertleştirilmiş beton uygulamalarında son kat koruyucusu ve parlaticısı,
Dekoratif özellikteki beton yüzeylerde çiçeklenme(beyazlaşma) ve sararma yapma olasılığı olan beton zeminlerin görünümünü korumak için kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

Beton yüzeyleri su sızıntısına ve agrega gevşemesine karşı korur.
Tüm agregalı yüzeylerde parlaklık sağlar.
Uygulaması kolaydır.
Uygulanan zemin üzerinde yapılan çalışmalarda çizilmelere karşı direnç sağlar.
Beton yüzeyini korur ve hafif koyulaşan yüksek parlaklıkta bir kaplama sağlar.
Betonun servis ömrünü artırır ve uygulanan zeminin sert ve parlak olmasını sağlar.
Karasal iklimlerde betonun donma çözünmeye karşı direncini artırır.

Teknik Özellikler

Reçine Tipi	Akrilik
Renk	Şeffaf, renksiz sıvı
Çözücü	Solvent
Koku	Yoğun Solvent
Bitiş Yüzeyi	Parlak (C&P Matting ile matlaşabilen)
Yoğunluk	0,88 kg/lt
Ph	N/A
Betona Yapışma	> 2 MPa
Yeniden Kaplama Süresi	4 saat (24 °C Oda sıcaklığı)
Tam Kuruma Süresi	24 saat (24 °C Oda sıcaklığı)
Aktif Madde	0,2
Katı Madde	0,21
Parlama Noktası	> 38 °C
Donma Noktası	N/A

Sarfiyat

Düz yüzeylerde 0,250-0,350 kg/m²
Waschbeton ve baskı beton uygulamalarında 0,450-0,650 kg/m²

Malzeme Hazırlığı ve Uygulama

Yüzey de yapışmayı engelleyen her türlü madde, toz, kir ve yağ temizlenmeli, gevşek ve oynak parçacıklar olmamalıdır. Yüzey uygun yöntemler olan buharla temizleme, yüksek basınçlı su jeti veya pürüzlendirme ile temizlenmelidir. Eğer zemin ıslak uygulama ile temizlenmişse kuruması için beklenmeli, zeminin kuru olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey ve hava sıcaklıkları 10° C'nin üzerinde ve 30° C'nin altında olmalıdır. Aşırı sıcak yüzeylere uygulamamalı, aksi taktirde hızlı kurumaya bağlı kabarcıklara veya çizgiler oluşabileceği unutulmamalıdır. Eğer yüzey sıcak ise solventin hızlı kuruyacağı unutulmamalı bu sebeple uygulama esnasında sorunlar oluşacağı beklenmelidir. Zeminin emiciliğine bağlı olarak 1 veya 2 kat uygulanabilir. Katlar arası uygulamalarda önceki katın tam kurumasına dikkat edilmelidir. Pürüzsüz beton için saten rolü veya kısa tüylü mother rulo kullanılması önerilir. Yüzey reçineye iyice doyurulmalı, özellikle yüksek emiciliği olan yüzeylerde daha fazla parlaklık için gerektiğinde ilave katların uygulanması değerlendirilmelidir. Hava durumu kontrol edilmeli olası yağış beklenildiğinde uygulama yapılmamalıdır.

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.
Direk güneş ışığından korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Ambalaj

5 lt' lik Teneke Kova

15 lt' lik Teneke Kova



Dikkat Edilecek Hususlar

Ürün uygulanır uygulanmaz kurumasına izin verilmeden hemen bol su ile temizlenmelidir. Aksi halde yüzeyde lekelenmeler gözlemlenebilir.

Boya ve cila işlemleri yapılmadan önce beton yüzeyin iyice kurumasına özen gösterilmelidir.

Kullanım sonrası aletler bol su ile temizlenmelidir.

Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir.

Ciltte, gözlerle ve giysilere temastan kaçınılmalıdır.

Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir.

Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir.

Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir.

Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir.

Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır.

Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır.

Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır.

Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır.

Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.

Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır.

Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir.

Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir.

Kaplar hasardan korunmalıdır.

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki verile yalnızca belirlenen spesifik malzemeye ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeye kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlik konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN